Machine Translated by Google

Adesivo leggero KS-L

Malta adesiva e rasante leggera per pannelli isolanti minerali

Per l'incollaggio di pannelli isolanti minerali Dennert e per la realizzazione dell'imbottitura rinforzata con tessuto. Facilità di lavorazione - alta resa - bianco.

Informazioni tecniche

gruppo mortaio:	**CS II secondo DIN 998-1**
Tempo di elaborazione:	**circa 1 - 2 ore**
Fabbisogno idrico:	**circa 7 l per 20 kg**
Fertilità:	**circa 1,1 l/kg**
Consumo:	**circa 0,9 kg/m² per mm di spessore dello strato**
grinta:	**0-0,5 mm**
spessore dello strato:	**4-5 mm**
Temperatura di lavorazione:	**da +5°C a +25°C (temperatura superficiale)**
Modulo di consegna:	**Sacco da 20 kg**
Colore:	**Bianco**
valore SD	**0,09 m**
assorbimento dell'acqua	**Valore ww 0,1 kg/(m²h0,5) secondo DIN 52617**

Proprietà: • minerale;
- **alto rendimento;**
- **elevata adesione;**
- **facile lavorazione;**
- **idrorepellente;**
- **bassa tensione e basso ritiro;**
- **resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV;**
- **rinforzato con fibre.**

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/download/

Applicazione:

per l'incollaggio di pannelli isolanti minerali System Dennert; per il riempimento in tessuto armato (spessore minimo 4 mm) di pannelli isolanti minerali piani con successivo intonaco di finitura a strato sottile; per risanare, rinforzare e risanare vecchi intonaci; per livellare superfici irregolari.

Qualità e sicurezza:

lavorazioni leggere, manuali ea macchina;
qualità controllata;
Legante secondo DIN EN 197;
aggregati minerali leggeri a poro chiuso secondo DIN EN 13055;
a basso contenuto di cromati secondo TRGS 613.

Supporti: Tutti i supporti portanti e privi di polvere come calcestruzzo, muratura di ogni tipo, intonaci e pitture a base di calce, cemento o resine sintetiche sono idonei per l'incollaggio dei pannelli isolanti minerali. È necessario rimuovere le parti incoerenti, l'intonaco sfarinante, lo sporco e le pitture poco aderenti. Per valutare il supporto, osservare le indicazioni in VOB/C, DIN 18350 e DIN V 18550.

Machine Translated by Google

Lavorazione:
Lavorazione a mano o con macchine pulitrici standard. Quando si lavora a mano, si consiglia di mescolare con un agitatore fino a ottenere una consistenza liscia e pastosa. L'acqua richiede circa 7 l per sacco da 20 kg, se necessario aggiungere dell'acqua. Applicare la malta adesiva sui pannelli isolanti come un cordone tutt'intorno e al centro dei pannelli. Applicare una quantità sufficiente di malta adesiva in modo che almeno il 70% della superficie del pannello sia ricoperta di malta adesiva dopo che i pannelli sono stati fissati. Attenzione: evitare che la malta adesiva si rigonfia nelle giunzioni del pannello o rimuoverla immediatamente.
Nel caso di sottofondi piani, l'adesivo può essere pettinato uniformemente sui pannelli isolanti con una spatola dentata (dentata di 20 mm) (con una spatola dentata > 20 mm = 100% di superficie adesiva).
Tempo di asciugatura almeno 1 giorno a seconda delle condizioni meteorologiche.

Applicare sui pannelli isolanti minerali come malta di riempimento e rinforzo in uno spessore dello strato di circa 5 mm e pettinare con una spatola a pettine 8 x 8 x 8 mm. Stendere il tessuto di armatura GWS resistente agli alcali in verticale o in orizzontale nello stucco fresco senza creare pieghe, pressare leggermente con una cazzuola e livellare la superficie. Garantire una sovrapposizione del tessuto di almeno 10 cm su tutte le giunture.

Durata per 1 mm di spessore dello strato almeno 1 giorno, a seconda delle condizioni di indurimento. Lo strato di rinforzo fresco deve essere protetto dall'essiccamento troppo rapido e dalle condizioni atmosferiche sfavorevoli (gelo, ecc.). Non applicare con temperature dell'aria e del supporto inferiori a + 5°C.

Resa: 20 kg di
malta secca KS-L light, miscelata pronta all'uso, circa 22 l di malta bagnata.

Consumo:
Con uno spessore dello strato di 5 mm è sufficiente un sacco (20 kg) di malta secca per circa 6 m².

Stoccaggio:
asciutto su pallet di legno. Si consiglia il consumo entro 6 mesi circa.

Forma di
consegna: KS-L adesivo leggero sacco da 20 kg.

Nota:
questo prodotto contiene cemento e ha una reazione alcalina con umidità/acqua. Pertanto proteggere la pelle e gli occhi. In caso di contatto risciacquare sempre con acqua. In caso di contatto con gli occhi consultare immediatamente un medico (vedi anche etichetta sulla busta).

Le dichiarazioni sono fatte sulla base di esami approfonditi ed esperienza pratica. Non possono essere trasferiti a tutte le applicazioni. Si consiglia pertanto di eseguire prove applicative se necessario. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'ambito di ulteriori sviluppi.

Stato: aprile 2008.

DOCUMENTO OBSOLETO
Scarica la versione attuale da https://www.bacchispa.it/download/