

B SANA

2 N/mm²

Spessori:

20 mm

25 mm

MUFFA STOP

Eliminazione delle muffe con pannello minerale in calcio silicato per l'isolamento interno e il risanamento di ambienti umidi



Materiale: sabbia di quarzo, calce aerea, fibre di cellulosa - Colore: bianco

Dimensioni standard della lastra: 500 x 330 mm

Tolleranze dimensionali: ± 2mm

Spessori: 20 - 25 mm

Tolleranze spessore: ± 1mm

Reazione al fuoco: A1 (non infiammabile)

Assorbimento d'acqua in massa dopo 24h: fino a 5 volte il suo peso

Densità: 285 kg/m³ ± 5%

Resistenza a compressione: > 2 N/mm²

Conducibilità termica λ10,dry: 0,07 W/mK

Resistenza alla diffusione del vapore μ: < 5

Valore pH: > 10



Pannello a cuneo per ponti termici

Pannello **B SANA**

- Incollaggio al 100% con MYKOLL o BIOKOLL
- Rasatura armata con MYKOLL o BIOKOLL
- Finitura base calce con BIOFINE

Muratura esistente da risanare.

La soluzione piu' naturale e salubre in caso di muffa sulle murature.

CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA:



1. Applicare lo spray antimuffa sulla muratura



2. Rimuovere la muffa con un panno o spugna umida



3. Impastare il collante con un miscelatore



4. Tagliare a misura il pannello B/SANA con cutter o seghetto



5. Bagnare il pannello con abbondante acqua




6. Stendere il collante sull'intero pannello con una spatola dentata



7. Applicare il collante con cazzuola anche sui 4 bordi del pannello




8. Incollare il pannello sulla muratura con leggera pressione della mano



9. Applicare con il collante i parasigoli sugli eventuali angoli



10. Stendere la prima mano di rasante



11. Applicare la rete in fibra di vetro e ricoprirla con rasante



12. Rfinire con Biofinitura fibrata

Eseguire il ciclo sopra descritto con l'applicazione dei prodotti specifici della linea B/SANA:



campbell.it/09520

Bacchi S.p.A. 42022 Boretto (Reggio E.) Italy - Tel. 0522 686080 - Fax: 0522 1848490 - commerciale@bacchispa.it - www.bacchispa.it

BACCHI SPA.
SOLUZIONI NATURALI PER COSTRUIRE MEGLIO