




**Dichiarazione di Prestazione DoP N°FIBM201sac**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Prontomalt Fibrata</b>		
<b>2. Usi previsti:</b> Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)		
<b>3. Nome e indirizzo del fabbricante:</b> Bacchi S.p.a. a socio unico - Via Argine Cisa 19/a, 42022 Boretto (RE) Italia tel. 0522/686080 - fax. 0522/684534		
<b>4. Mandatario:</b> non applicabile.		
<b>5. Sistemi VVCP:</b> sistema 2+.		
<b>6a. Norma armonizzata:</b> EN 998-2:2016		
<b>Organismi notificati:</b> SGS N. 1381-CPR-256		
<b>6b. Valutazione tecnica europea:</b> non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate")		
<b>7. Prestazioni dichiarate:</b>		
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
<b>Resistenza a compressione</b>	M5	<b>EN 998-2:2016</b>
<b>Adesione a taglio (valore tabellare)</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Contenuto di cloruri</b>	< 0,1 %	
<b>Reazione al fuoco</b>	A1	
<b>Assorbimento d'acqua</b>	0,375 Kg/(m <sup>2</sup> · min <sup>0.5</sup> )	
<b>Massa Volumica</b>	1842 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)</b>	μ 15/35	
<b>Conducibilità termica</b> ( λ <sub>10,dry</sub> P=50% )	0,83 W/(m · k)	
<b>Durabilità</b>	Npd	
<b>Sostanze pericolose</b>	Vedi scheda sicurezza	
<b>8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:</b> non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).		
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
Franca Soncini (legale rappresentante)

Boretto, 06/04/2021



 <b>1381</b> <b>EN 998-2:2016</b> <b>1381-CPR-256</b>	 Via Argine Cisa 19/A 42022 Boretto (RE)  <b>www.bacchispa.it</b>
<b>14</b> <b>PRONTOMALT FIBRATA</b> <b>N°FIBM201sac</b>  Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)	
Resistenza a compressione	M5
Adesione a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	0,375 Kg/( m2 • min 0,5)
Massa Volumica	1842 kg/m <sup>3</sup>
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	15 < μ < 35
Conducibilità termica (valore tabulato) "( λ <sub>10,dry</sub> P=50% )"	0,83 W/(m . k)
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

**Nota:**

Bacchi fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.