

GESSO MURARIO

Descrizione:

Solfato di calcio emiidrato in polvere, ottenuto dalla macinazione di pietra da gesso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) e successiva cottura in forni a metano. Rispetto ai gessi per finitura, il gesso murario ha un aspetto più grezzo, volutamente realizzato per facilitarne l'applicabilità. La superficie a vista deve comunque essere rifinita con gesso tipo scagliola o rasanti base gesso.

Settori di applicazione:

Grazie alle sue caratteristiche di resistenza e rapidità di presa, viene usato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre, per bloccare i tubi corrugati all'interno delle tracce e per riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti, anche passanti.

Preparazione e Applicazione:

Predisporre in un apposito recipiente una quantità di acqua dolce, limpida e pulita, pari al 60% in peso di GESSO MURARIO. Versare il prodotto fino a scomparsa del velo superficiale ed attendere 1 minuto. Mescolare manualmente con una cazzuola o con un agitatore-miscelatore meccanico a basso numero di giri (massimo 30 secondi), fino a formare un impasto omogeneo e cremoso.

Data l'estrema rapidità del prodotto, si consiglia di preparare la giusta quantità utilizzabile entro 5 minuti. Dopo questo periodo di tempo, il prodotto non è più utilizzabile.

Caratteristiche tecniche:

Residuo a 200 μm .	%	< 5
Rapporto acqua / gesso		100/140
Tempo di presa (Knife)	min	5 - 8
Resistenza a compressione	N/mm ²	8
Resistenza a flessione	N/mm ²	3
Reazione al fuoco	Classe	A.1

Confezionamento:

Sacchi carta da 25 Kg.
Big-Bags.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Dopo l'applicazione, i locali devono essere areati per evitare la formazione di muffe e per permettere la giusta stagionatura.

Stoccaggio:

Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Assistenza tecnica:

Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di Gessi Roccastrada srl.



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità