

GESSO SCAGLIOLA PRESA LENTA

Descrizione:

Solfato di calcio emiidrato in polvere, premiscelato con opportuni additivi e regolatori del tempo di presa.

Settori di applicazione:

Viene impiegato nella realizzazione di intonaci e finiture.

Preparazione ed Utilizzo:

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare il prodotto a spolvero in maniera uniforme fino a saturazione, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/140. Lasciare riposare per circa 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare solamente la parte di prodotto da prelevare per la prima fase e lasciare riposare quella che verrà prelevata per la lisciatura. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 40-60 minuti (con una temperatura di 20°C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate.

Il GESSO SCAGLIOLA può essere utilizzato:

Come intonaco di fondo, con spessore minimo di 5 mm, applicato a più mani direttamente sul laterizio. L'intonaco può essere lisciato caricando altro prodotto con la spatola americana, dopo circa 90 minuti. Come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore superiore a 3 mm su superficie precedentemente bagnata.

Caratteristiche tecniche:

Residuo a 200 µm.	%	< 1
Rapporto acqua / gesso		100/140
Tempo di presa (Vicat)	min	60 - 90
Resa teorica (spessore 1 cm)	Kg/m ²	10
Resistenza a compressione	N/mm ²	10
Resistenza a flessione	N/mm ²	4
Reazione al fuoco	Classe	A.1

Confezionamento:

Sacchi carta da 25 Kg.

Big-Bags.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Dopo l'applicazione, i locali devono essere areati per evitare la formazione di muffe e per permettere la giusta stagionatura.

Stoccaggio:

Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Assistenza tecnica:

Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di Gessi Roccastrada srl.



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità