

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Grassetto di Calce è un legante a presa aerea, ecologico e traspirante, prodotto secondo metodi tradizionali, per finiture particolari come stucchi, "marmorini" e decorazioni lisce in genere. Il prodotto, ottenuto dalla lavorazione di materie prime naturali senza l'aggiunta di additivi chimici, non emette sostanze nocive e garantisce la naturale traspirabilità e salubrità delle superfici con esso realizzate.

SETTORI DI IMPIEGO:

- Come **rasante** su Malta Fina ancora umida;
- Finiture traspiranti ed ecologiche;
- Come **legante** per malte tradizionali.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

Miscelare tutto il contenuto del sacco di **Grassetto di Calce** senza aggiungere acqua utilizzando un mescolatore idoneo (trapano miscelatore o similari). La miscelazione è da considerarsi conclusa al raggiungimento di un impasto omogeneo. Si può anche impastare a mano purché l'impasto risulti omogeneo.

APPLICAZIONE:

Prima di applicare il prodotto assicurarsi sempre che il supporto sia pulito, uniforme e planare, privo di parti friabili, olii, grassi e quant'altro possa pregiudicare l'adesione della malta.

Il prodotto deve essere utilizzato su superfici umide (che non siano state poste in opera da più di 24-48 ore) in spessore massimo di 1 mm con spatola metallica.

CONFEZIONE E CONSUMI:

- **EA02PAL** – sacco da 25 kg;
- **Consumo come finitura:** $\approx 1.3 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore (in funzione del fondo).

Scheda Tecnica rev. 01-2021

CODICI EAN:

Sacco 25 Kg



8055965712101

Cod. EA02PAL



DATI TECNICI:

Nome Commerciale	Grassello di calce
Denominazione	•
Composizione	Grassello di calce

CARATTERISTICHE DELLA MALTA allo stato indurito

Massa Volumica Apparente	c.a 1300 kg/m ³
Resa	1.3 kg/m ² per mm di spessore
Spessore massimo di applicazione	c.a 1 mm

AVVERTENZE

N.B.: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Precauzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Non aggiungere prodotti estranei e miscelare svuotando completamente il sacco esclusivamente con acqua pulita; • Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo; • Si consiglia l'uso di guanti ed occhiali protettivi; • Per evitare differenze di tonalità si consiglia di usare malta di un unico lotto di produzione.
Temperatura di utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Da +5°C e +35°C.
Stoccaggio e conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • Si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto; • Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalle intemperie; • Non esporre per lungo tempo alla luce solare diretta.
Data di confezionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet.

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo Sabbie di Parma S.r.l. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. Sabbie di Parma S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.