MALTA FINE

MALTA A PRESA AEREA
PER FINITURE E RASATURE

Scheda Tecnica

rev. 01-2026

EN 998-1

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Malta Fine è una malta fine tradizionale a presa aerea, ecologica e traspirante, ad uso civile per intonaci di finitura e rasature in interni a base di grassello di calce opportunatamente stagionato e sabbie silicee selezionate aventi granulometria 0 - 1 mm.

Utilizzabile come finitura al civile su intonaci di fondo premiscelati o tradizionali è destinato ad impieghi per interni.

SETTORI DI IMPIEGO:

- Intonaci per interni, traspiranti ed ecologici;
- Rasatura per interni;
- Trattabile con idrorepellenti compatibili.

VANTAGGI:

- Ecologico e traspirante;
- Per interni ed esterni.

PREPARAZIONE SUPPORTO:

La superficie di posa (intonaco preesistente) deve essere pulita, solida, non deve “sfarinare” né fare polvere e deve essere adatta a ricevere finiture traspiranti a base grassello.

In caso di temperature elevate (comunque entro i limiti standard +5° ÷ +35°C) bagnare il muro “a rifiuto”, senza eccedere, prima dell’applicazione della malta.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

- Miscelare tutto il contenuto del sacco di Malta Fine senza aggiungere acqua utilizzando un mescolatore idoneo (trapano miscelatore con frusta elicoidale per fibrorinforzati o equivalente);
- La miscelazione è da considerarsi conclusa al raggiungimento di un impasto omogeneo;
- Per una maggior resistenza all’aggrappo della finitura è possibile aggiungere c.a 1 kg di cemento per ogni sacco.

MALTA FINE

MALTA A PRESA AEREA
PER FINITURE E RASATURE

Scheda Tecnica

rev. 01-2026

MODALITA' DI UTILIZZO:

Terminato l'impasto applicare il prodotto entro un tempo massimo di 30-40 minuti.

Prima di applicare il prodotto assicurarsi sempre che il supporto sia pulito, uniforme e planare, compatto (non deve sfarinare), privo di parti friabili, polveri olii, grassi e quant'altro possa pregiudicare l'adesione della malta.

Per una buona resa è sufficiente applicare da 1 a 3 mm con spatola metallica e procedere successivamente alla frattazzatura per uniformarlo con fratazzo di spugna (attendendo che Malta Fine sia indurita per poi inumidirne la superficie con un pennello).

In caso di rischio alte temperature o gelate nelle prime ora dopo la posa proteggere il prodotto con teli in polipropilene o similari.

DATI TECNICI:

Nome Commerciale	**MALTA FINE**
Composizione	Grassello di calce, Aggregato siliceo 0/1 mm.
Packaging	Sacco da 25 kg su bancale da 48 pz.

CARATTERISTICHE	Norma di riferimento	Valore	
Temperatura d'impiego	-	Da +5°C a +35°C	
Resa in opera	-	Ca. 2 kg/m^2/mm di spessore (in funzione del fondo)	
Permeabilità al vapore d'acqua	**UNI EN 1745**	μ 8	

AVVERTENZE	N.B.: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE
Precauzioni	• Non aggiungere prodotti estranei se non indicati, miscelare svuotando completamente il sacco ed utilizzare esclusivamente con acqua pulita; • L'impiego di un eccesso d'acqua d'impasto può determinare una diminuzione delle resistenze meccaniche a compressione ed un aumento del ritiro igrometrico; • Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo; • Contiene calcio diidrossido, si consiglia l'uso di guanti ed occhiali protettivi; • Per evitare differenze di tonalità si consiglia di usare materiali di un unico lotto di produzione; • In caso di interruzione della rasatura eseguire la ripresa entro 20 min; • PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Temperatura di utilizzo	• Da +5°C e +35°C; • Con temperature superiori a +30°C bisogna cercare di evitare la rapida evaporazione dell'acqua tenendo umida la superficie della finitura o coprendola adeguatamente.
Stoccaggio e conservazione	• Si conserva fino a 6 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto; • Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia; • Non esporre alla luce solare diretta più di 30 giorni (il sacco si deteriora);
Data di confezionamento	• Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet.

CODICI EAN:

Sacco 25 Kg

-			

Cod. M226SAC

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.